

# CS 2K Clear VOC CC.19 AS

(2K clear coat)

2K Прозрачный лак

Инструкция по применению/TDS

стр. 1

29.10.2021

V01

02/2020

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двухкомпонентный акриловый прозрачный лак для точечного ремонта и окраски небольших и средних по размеру деталей, так же подходит для полного окраса автомобиля. Отличается высокой начальной твердостью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению, химическим и механическим воздействиям.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Окраска в промышленности
- Ремонт от небольших по размеру лакокрасочных покрытий до полной окраски автомобиля

## ОСОБЕННОСТИ

- Используется для ремонтной окраски от небольших по площади поверхностей до полной окраски
- Отличается высокой начальной твердостью
- Кристально чистый (прозрачный), не меняет тон окрашиваемой детали
- Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению, химическим и механическим воздействиям.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Цвет:</b>	Прозрачный, бесцветный
<b>VOC:</b>	2004/42/ПВ(е)(840) < 840 г/л
<b>Срок годности:</b>	12 месяцев при хранении в закрытой оригинальной упаковке при +20°C
<b>Плотность лака:</b>	0.95-0.97 г/см <sup>3</sup>
<b>Плотность отвердителя:</b>	0.93-0.95 г/см <sup>3</sup>
<b>Толщина сухой плёнки</b>	35 – 60 мкм
<b>Теоретическая укрывающая способность:</b>	12.5 м <sup>2</sup> /л (толщина сухой пленки 20 мкм)

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Настоятельно рекомендуется работать со всей системой. При использовании разбавителей и отвердителей от других систем не исключены проблемы высыхания и

# CS 2K Clear VOC CC.19 AS

(2K clear coat)

2K Прозрачный лак

Инструкция по применению/TDS

стр. 2









29.10.2021

V01

02/2020

адгезии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможный легкий оттенок отвердителя не влияет на оттенок финишного покрытия.

СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ		
	2K Прозр. лак VOC CC.19 AS 2K Отвердитель CC.19 AS Растворитель	<b>по объёму</b>
		2 1 0–10 % об. по отношению к прозрачному лаку
	2K Прозр. лак VOC CC.19 AS 2K Отвердитель CC.19 AS Растворитель	<b>по весу</b>
		100 г 48 г 0–9 % вес. по отношению к прозрачному лаку
ВЯЗКОСТЬ ГОТОВОГО ПРОДУКТА		
	DIN 4 мм при 20°C	15 – 17 секунд
НАНЕСЕНИЕ		
	Окрасочный пистолет	<b>Диаметр дюзы / Давление распыления</b>
		Диаметр дюзы: 1.3 Давление воздуха на входе: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов
	Нанесение	2 – 3 слоя
	Жизнеспособность при 20°C	до 3 часов
	Выдержка	5 – 7 минут между слоями 10 минут перед ускоренной сушкой
	Толщина сухой пленки	35– 60 мкм
	Рабочие условия	Температура: 18-22 Относительная влажность: 40-60%
ОБРАБОТКА		

# CS 2K Clear VOC CC.19 AS

(2K clear coat)

2K Прозрачный лак



Инструкция по применению/TDS

V01

стр. 3

29.10.2021

02/2020

	<b>Температура объекта</b>	<b>20°C</b>	<b>60°C</b>
	<b>Монтажная прочность Полное высыхание</b>	6 – 7 часов 5 – 7 дней	25 минут 25 минут + 5 дней при 20°C
<p>ПРИМЕЧАНИЕ. Перед полировкой прозрачный лак, высушенный при температуре 60°C необходимо остудить в течение не менее 1 часа</p>			
	<b>Инфракрасная сушка</b>	8-15 минут Следуйте рекомендациям производителя ИК-лампы. Перед сушкой выдерживайте время выдержки.	

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Беречь от замораживания, избыточного нагрева, прямых солнечных лучей и влаги. Хранить плотно закрытым в сухом прохладном месте. Рекомендуемый диапазон температур хранения и транспортировки: от +10 до + 30°C. Избегайте экстремальных колебания температуры.

## ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что получаемый результат или ответственность за этот результат, вытекающая из каких-либо отношений, не может выводиться ни из представленной письменной информации, ни из каких-либо устных консультаций, за исключением случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой неосторожности. В этом случае пользователь обязан предоставить нам доказательства того, что он в письменной форме и в срок проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для вынесения правильного и обнадеживающего решения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны. Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые необходимо потребовать пользователю.

Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.



# CS 2K Clear VOC CC.19 AS

(2K clear coat)

2K Прозрачный лак

*Инструкция по применению/TDS*

*стр. 4*

29.10.2021

V01

02/2020

Copyright VOSSCHEMIE