

# 2K Clear VOC Matt / Silkmatt

2K clear coat

*2K акриловый матовый /полуматовый лак*

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2K акриловый матовый лак
- Уровень глянца: Матовый (5 – 10) – арт. 148983
- Уровень глянца: Полуматовый (25 – 30) – арт. 148986
- Время сушки: 30 мин. при температуре поверхности 60 °C (стандартный отвердитель)
- Отвечает европейским нормам по выбросам VOC

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет:	Матовый / Полуматовый
Содержание летучих органических соединений V.O.C.:	2004/42/IIВ(е)(840) < 840 г/л
Срок хранения:	24 месяца в закрытой оригинальной упаковке при 20°C
Плотность лака при 20°C:	0.98 - 1.00 г/см <sup>3</sup>
Плотность отвердителя при 20°C:	0.96 - 0.97 г/см <sup>3</sup>
Толщина сухой пленки:	45 - 60 мкр
Теоретическая укрывающая способность:	7.5 м <sup>2</sup> /л

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ









Для нанесения на базовые краски на основе органических растворителей или на водной основе. Настоятельно рекомендуется работать с полной системой. При использовании разбавляющих и отверждающих компонентов от других систем окраски не могут быть исключены проблемы с высыханием и адгезией.

# 2K Clear VOC Matt / Silkmatt

2K clear coat

V01 07/2021



2K акриловый матовый /полуматовый лак

ПРОПОРЦИИ РАЗВЕДЕНИЯ		
	<b>2K Лак VOC</b> <b>Матовый/Полуматовый</b> <b>2K Отвердитель VOC</b> <b>Матовый/Полуматовый</b>	<b>по объёму</b>
		2
	<b>2K Лак VOC</b> <b>Матовый/Полуматовый</b> <b>2K Отвердитель VOC</b> <b>Матовый/Полуматовый</b>	1
		<b>по весу</b>
		100 г
		48.5 г
ВЯЗКОСТЬ ГОТОВОГО ПРОДУКТА		
	<b>DIN cup 4мм при 20°C</b> <b>Ford cup 4мм при 20°C</b>	18 - 22 секунд 18 - 22 секунд
НАНЕСЕНИЕ		
	<b>Окрасочный краскопульт с верхним бачком</b>	<b>Диаметр дюзы / Давление краскопульты</b> Диаметр дюзы: 1.3мм Давление краскопульты: См. Рекомендации производителей окрасочных пистолетов
	<b>Нанесение</b>	<b>Количество слоёв</b> 2 слоя
	<b>Время жизни при 20°C</b>	2.5 часа с стандартным отвердителем 2 часа с быстрым отвердителем
	<b>Выдержка</b>	5 минут между слоями 10 минут перед ускоренной сушкой
	<b>Толщина сухой плёнки</b>	45 - 60 мкр
	<b>Условия нанесения</b>	Температура 18 - 22°C Относительная влажность не более 40 - 60%

# 2K Clear VOC Matt / Silkmatt

2K clear coat

2K акриловый матовый /полуматовый лак

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА			
	Температура объекта	20°C	60°C
	Отвердитель стандартный	3 ч	30 мин
	Отвердитель быстрый	2.5 ч	15 мин
	Полное отверждение	5 - 7 дней	
<b>Матовый/полуматовый лак нельзя полировать</b>			
	Инфракрасная сушка	Короткие и средние волны: 10 мин Следуйте рекомендациям производителей ИК-сушек. Соблюдайте время выдержки перед инфракрасной сушкой.	

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Беречь от замерзания, жары, солнечного света и влаги. Хранить плотно закрытым в сухом, прохладном месте. Рекомендуемый температурный режим хранения и транспортировки: от +10°C до +30°C. Избегайте резких колебаний температуры.

**Примечание:** Температура хранения и транспортировки должна быть не ниже +5°C. Дайте продукту нагреться до комнатной температуры естественным путем.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Дайте продукту прогреться до рекомендованной температуры (избегайте быстрого нагрева / охлаждения). Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже 18°C. Низкая температура нанесения изменяет свойства покрытия и может ухудшить визуальный эффект. Перед применением температура продукта, температура в кабине окрасочной камеры и температура объекта должны быть примерно 20°C.

# 2K Clear VOC Matt / Silkmatt

2K clear coat

*2K акриловый матовый /полуматовый лак*

## ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.

Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE