

CC.20 X-pert

2К акриловый лак CC.20 X-pert
2K clear coat / 2K Прозрачный лак

V03 01/2025

Характеристики

- 2К акриловый лак
- All-purpose clear coat
- Время сушки: 30 - 35 мин. / 40°C температура объекта - 20 min. / 60°C температура объекта
- Соответствует требованиям VOC

Область применения

- Все стандартные работы в малярном цеху - от окраски отдельных деталей до всего автомобиля
- При покраске всего автомобиля следует наносить лак как можно быстрее

Преимущества

- Быстрое время сушки
- Имеет очень высокую конечную твердость
- Бриллиантовый блеск

Технические характеристики

Цвет (лак):	Прозрачный
V.O.C.:	2004/42/IIВ(d)(420) < 420 г/л
Срок хранения:	24 месяца в закрытой оригинальной упаковке при температуре 20°C
Плотность лака при 20°C:	0.99 - 1.00 г/см ³
Плотность отвердителя при 20°C:	1.02 - 1.03 г/см ³
Толщина сухой пленки:	50 - 60 мкм
Теоретическая укрывающая способность:	10 - 12 м ² /л

Использование

Для нанесения на краски на основе органических растворителей или на водной основе. Настоятельно рекомендуется работать с полной системой.

При использовании разбавляющих и отверждающих компонентов от других систем окраски не могут быть исключены проблемы с высыханием и адгезией.

Лак должен быть перекрыт заново не позже, чем через 2 часа после нанесения.

ПРОПОРЦИИ РАЗВЕДЕНИЯ

		По объёму	По весу
	Лак CC.20 X-pert	2	100 г
	Отвердитель CC.20 X-pert	1	51 г









ВЯЗКОСТЬ ГОТОВОГО ПРОДУКТА

		
	DIN cup 4мм при 20°C	16 - 18 секунд
	Ford cup 4мм при 20°C	18 - 20 секунд
	ISO cup 4мм при 20°C	36 - 38 секунд

CC.20 X-pert

2K clear coat / 2K Прозрачный лак

V03
01/2025

НАНЕСЕНИЕ			
	Окрасочный краскопульт с верхним бачком	Диаметр дюзы / давление краскопульты	
		Диаметр дюзы: 1,2 - 1,3 мм Давление краскопульты: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов.	
	Нанесение	1,5 слоя	
		1 тонкий закрытый слой 1 полный мокрый слой	
	Время жизни при 20°C	90 мин	
	Межслойная сушка	5 - 10 мин. между слоями* 10 мин. перед сушкой <i>*Для лучшего результата рекомендуем увеличить до 12 мин.</i>	
	Толщина сухой плёнки	50 - 60 мкм	
	Условия нанесения	Температура 18 - 22°C Относительная влажность воздуха 40 - 60%	
	Температура объекта	40°C	60°C
	Сушка до полировки	30 - 35 мин	20 мин
	ИК Сушка	8 - 15 мин. Следуйте рекомендациям производителя ИК сушек. Соблюдайте межслойную выдержку перед сушкой	

CC.20 X-pert

2K clear coat / 2K Прозрачный лак

V03
01/2025



Хранение и транспортировка

Беречь от замерзания, жары, солнечного света и влаги. Хранить плотно закрытым в сухом, прохладном месте. Рекомендуемый температурный режим хранения и транспортировки: от +10°C до +30°C. Избегайте резких колебаний температуры.

Примечание: Температура хранения и транспортировки должна быть не ниже +5°C. Дайте продукту нагреться до комнатной температуре естественным путем.



Примечание

Дайте продукту прогреться до рекомендованной температуры (избегайте быстрого нагрева / охлаждения). Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже 18°C. Низкая температура нанесения изменяет свойства покрытия и может ухудшить визуальный эффект. Перед применением температура продукта, температура в кабине окрасочной камеры и температура объекта должны быть примерно 20°C.



Информация по безопасности

Инструкции по обращению и утилизации отходов приведены в нашем паспорте безопасности материалов и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Вышеупомянутые технические данные и информация, в частности, рекомендации по применению и использованию нашей продукции основаны на наших текущих знаниях и опыте применения в нормальных условиях. На практике материалы, поверхности или условия на объекте настолько различаются, что ни на основании этой информации, ни на основе устной консультации не могут быть выведены никакие гарантии в отношении результатов работы или ответственности, вытекающие из каких-либо взаимоотношений, за исключением случаев, когда с нас взимается плата с умыслом или грубой неосторожностью. В этом случае пользователь обязан доказать, что он проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и перспективного суждения, в письменной форме, своевременно и в полном объеме. Патентные права любой третьей стороны должны быть соблюдены. Кроме того, действуют наши общие условия продаж и поставок, а также новейший технический паспорт, который необходимо запросить.

© VOSSCHEMIE